

Таблица расхода огнезащитных составов системы конструктивной огнезащиты ОГНЕЗА-КОНСТРУКТИВ для требуемой огнестойкости металлоконструкций.

Приведенная толщина металла	Группы огнезащитной эффективности											
	3-я (90 минут)						2-я (120 минут)					
	ОГНЕЗА-КТ		ОГНЕЗА-УМ		Сумма толщи н слоев, мм	Сумма расхода , кг/м2	ОГНЕЗА-КТ		ОГНЕЗА-УМ		Сумма толщи н слоев, мм	Сумма расхода , кг/м2
	толщин а слоя, мм	расход , кг/м2	толщин а слоя, мм	расход , кг/м2			толщин а слоя, мм	расход , кг/м2	толщин а слоя, мм	расход , кг/м2		
2,4	3,7	6,30	3,70	6,30	7,40	12,60	4,3	7,30	5,00	8,50	9,30	15,80
2,5	3,7	6,30	3,61	6,13	7,31	12,43	4,3	7,30	4,89	8,32	9,19	15,62
2,6	3,7	6,30	3,53	6,00	7,23	12,30	4,3	7,30	4,78	8,13	9,08	15,43
2,7	3,7	6,30	3,45	5,87	7,15	12,17	4,3	7,30	4,67	7,94	8,97	15,24
2,8	3,7	6,30	3,37	5,74	7,07	12,04	4,3	7,30	4,56	7,75	8,86	15,05
2,9	3,7	6,30	3,30	5,60	7,00	11,90	4,3	7,30	4,44	7,56	8,74	14,86
3,0	3,7	6,30	3,22	5,47	6,92	11,77	4,3	7,30	4,33	7,37	8,63	14,67
3,1	3,7	6,30	3,14	5,34	6,84	11,64	4,3	7,30	4,22	7,18	8,52	14,48
3,2	3,7	6,30	3,06	5,20	6,76	11,50	4,3	7,30	4,11	6,98	8,41	14,28
3,3	3,7	6,30	2,98	5,07	6,68	11,37	4,3	7,30	4,00	6,79	8,30	14,09
3,4	3,7	6,30	2,90	4,90	6,60	11,20	4,3	7,30	3,90	6,60	8,20	13,90
3,5	3,7	6,30	2,83	4,81	6,53	11,11	4,3	7,30	3,77	6,41	8,07	13,71
3,6	3,7	6,30	2,75	4,67	6,45	10,97	4,3	7,30	3,66	6,22	7,96	13,52
3,7	3,7	6,30	2,67	4,54	6,37	10,84	4,3	7,30	3,55	6,03	7,85	13,33
3,8	3,7	6,30	2,59	4,41	6,29	10,71	4,3	7,30	3,44	5,84	7,74	13,14
3,9	3,7	6,30	2,51	4,27	6,21	10,57	4,3	7,30	3,33	5,65	7,63	12,95
4,0	3,7	6,30	2,44	4,14	6,14	10,44	4,3	7,30	3,21	5,46	7,51	12,76
4,1	3,7	6,30	2,36	4,01	6,06	10,31	4,3	7,30	3,10	5,27	7,40	12,57
4,2	3,7	6,30	2,28	3,88	5,98	10,18	4,3	7,30	2,99	5,08	7,29	12,38
4,3	3,7	6,30	2,20	3,74	5,90	10,04	4,3	7,30	2,88	4,89	7,18	12,19
4,4	3,7	6,30	2,12	3,61	5,82	9,91	4,3	7,30	2,77	4,70	7,07	12,00
4,5	3,7	6,30	2,05	3,48	5,75	9,78	4,3	7,30	2,65	4,51	6,95	11,81
4,6	3,7	6,30	1,97	3,35	5,67	9,65	4,3	7,30	2,54	4,32	6,84	11,62
4,7	3,7	6,30	1,89	3,21	5,59	9,51	4,3	7,30	2,43	4,13	6,73	11,43
4,8	3,7	6,30	1,81	3,08	5,51	9,38	4,3	7,30	2,32	3,94	6,62	11,24
4,9	3,7	6,30	1,73	2,95	5,43	9,25	4,3	7,30	2,21	3,75	6,51	11,05
5,0	3,7	6,30	1,66	2,81	5,36	9,11	4,3	7,30	2,09	3,56	6,39	10,86
5,1	3,7	6,30	1,58	2,68	5,28	8,98	4,3	7,30	1,98	3,37	6,28	10,67
5,2	3,7	6,30	1,50	2,55	5,20	8,85	4,3	7,30	1,87	3,18	6,17	10,48
5,3	3,7	6,30	1,42	2,42	5,12	8,72	4,3	7,30	1,76	2,99	6,06	10,29
5,4	3,7	6,30	1,34	2,28	5,04	8,58	4,3	7,30	1,65	2,80	5,95	10,10
5,5	3,7	6,30	1,26	2,15	4,96	8,45	4,3	7,30	1,53	2,61	5,83	9,91
5,6	3,7	6,30	1,19	2,02	4,89	8,32	4,3	7,30	1,42	2,42	5,72	9,72
5,7 и более	3,7	6,30	1,11	1,88	4,81	8,18	4,3	7,30	1,31	2,23	5,61	9,53